

PRIMAIRE MONOPLAST

DEFINITION

Code article :	APPLAST
Nature du produit :	PRIMAIRE D'ADHERENCE POUR SUPPORTS PLASTIQUES.
Famille (NFT 36-003) :	FAMILLE 1 - CLASSE 6 A.
Utilisation / destination :	PRIMAIRE D'ADHERENCE POUR SUPPORTS PLASTIQUES : PUR - PA - PC - PPO - ABS - PP/EPDM. □
Teintes :	BLANC

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014) :	90 A 100 S CA N 4 A 20 □
Masse volumique (NFT 30-020) :	1.070 (+/-0.050)
Extrait sec en poids (NFT 30-084) :	41 % (+/-5)
Extrait sec en volume :	35 % (+/-5)
Pouvoir couvrant théorique :	9M2 AU LITRE (PAE DE 25 MICRONS)

CARACTERISTIQUES LIVRAISON

Conditionnement :	1 L
Point éclair :	> 23 □
Code transport :	CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372


Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

UTILISATION



Support :


AVEC SOIN DES SUPPORTS PLASTIQUES AVEC LE DEGRAISSANT
PLASTIQUE ANTISTATIQUE.
PONCAGE AU SCOTCH BRITE ROUGE
DEGRAISSAGE AU CLEAN PLAST



Préparation :

PISTOLET :
1 + 1 (EN VOLUME)
PRIMAIRE MONOPLAST 100 PARTS
DURCISSEUR MONOPLAST : 100 PARTS
DILUTION A ADAPTER EN FONCTION DE L'UTILISATION.
RECOUVRABLE PAR TOUTES FINITIONS 905, 903, 901 ET 701.

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art




Viscosité d'application :

20 A 22 S CA N 4 A 20




Application / réglage :

	Diam. buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
Pneumatique	1.5	3.5 à 4	1 à 2




Epaisseur :

SECHE : 20 A 25 μ
HUMIDE : 100 A 120 μ




Désolvantation :

10 MINUTES



Séchage :

SEC AU TOUCHER : 20 MINUTES A 20



Conservation :

EN POT : 24 HEURES A 20
STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30

Notes :

RECOUVRABLE PAR TOUTES FINITIONS 905, 903, 901, 902, 908 ET 701.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.